

MULTIART® SM

Силиконови мазилки (влачени и драскани) /Бели и цветни – по каталог/

ОПИСАНИЕ Продуктите представляват готови за употреба пастообразни хомогенни смеси, произведени на база полимерни свързващи вещества, силиконови смоли, минерални пълнители и други добавки, регулиращи времето на свързване и времето за запазване на работната консистенция.

MULTIART® SM се произвеждат в бял цвят или оцветени с колораните на швейцарската фирма СЕАК по каталог NCS. Всички цветове са устойчиви на UV лъчи.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Използва се за фасадно и вътрешно покритие върху циментови шпакловки, циментови и варо-циментови основи или върху други здрави и равни основи.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА:

1. Подготовка на основата. Основата трябва да бъде стабилна, суха, без мазни петна, петна от боя, прах и да не се огъва. Участъците със слаба механична здравина се почистват, заздравяват и заравняват. Повърхностите се грундират предварително с „ГРУНД SM” на МУЛТИИМПЕКС /предлага се и оцветен, в цвета на мазилката/. След изсъхване на грунда, основата е готова за работа.

2. Подготовка на материала.

Преди употреба разбъркайте енергично съдържанието на кофата.

3. Избор на инструменти.

Избира се маламашка с подходяща големина.

4. Нанасяне на мазилката

Мазилката се нанася с помощта на метална маламашка от неръждаема стомана, като се изтегля до размера на зърната.

В интервал от 5 - 10 мин. след нанасяне (в зависимост от атмосферните условия) се пристъпва към оформяне на желаната структура с помощта на пластмасова или дървена маламашка (пердашка). Може да се получи голямо разнообразие от фигури, в зависимост от движението на ръката.

Техническа карта

5. Допълнителни указания.

Температурен интервал за работа с мазилката 5°C - 30°C. Да се избягва работа при дъжд, силен вятър и пряко слънцегреене.

ВНИМАНИЕ! Горните указания не заменят професионалната подготовка на изпълнителя!

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ПОКАЗАТЕЛИ Изисквания съгласно БДС EN 15824:2009

Съдържание на сухо вещество	% по маса от 78 до 85
Якост на сцепление при опън с бетон	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Дълготрайност – устойчивост на ускорено стареене	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Пукнатинуоустойчивост	Не се напуква на слой с дебелина до 5 mm

РАЗХОДНА НОРМА

PM 1,5mm	-	1,7 kg - 2,0 kg/m ²
PM 2 mm	-	2,7 kg - 2,9 kg/m ²
PM 3 mm	-	2.9 kg – 3.5 kg/m ²

ОПАКОВКА

Пласмасови кофи x 25 кг

СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца от датата на производство в оригинални опаковки в сухи и проветриви складови помещения.

Техническа карта

„МУЛТИИМПЕКС” ЕООД не гарантира за качеството на своите продукти при неспазване технологията и изискванията за полагане.

Препоръчваме изпълнителят да се съобразява с правилата за безопасна работа при извършване на строителни дейности!