

ГРУНД – SM

Грунд за силиконови мазилки SM

ОПИСАНИЕ

ГРУНД - SM е произведен на основа стиролакрилатна дисперсия, силиконова дисперсия, минерални пълнители и пигменти, минерални свързващи вещества и добавки, регулиращи времето за запазване на работната консистенция както и други физико-химични показатели.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Използват се като свързващ мост преди нанасяне на силиконови мазилки. Грундът импрегнира дълбочинно, заздравява основата и изравнява попиващата ѝ способност.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА:

1. Подготовка на основата.

Основата трябва да бъде стабилна, суха, без мазни петна, прах и други замърсявания. Участъците със слаба механична здравина се почистват, заздравяват и заравняват.

2. Подготовка на материала.

Преди употреба разбъркайте енергично съдържанието на кофата.

3. Нанасяне на материала

Грундът се нанася директно върху основата с подходящ инструмент / четка, валяк или пистолет с диаметър на дюзата от 5 до 6 мм /.

4. Допълнителни указания.

Температурен интервал за работа 5°C - 30°C.

Внимание: Да се пази от замръзване!

Техническа карта

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ПОКАЗАТЕЛИ

Изисквания БДС EN 1062-1

Вискозитет- време за изтичане от фуния с дюза с диаметър 4 mm	≥ 40 s
Съдържание на нелетливи вещества	≥ 40 % по маса
Време на изсъхване	< 60 min
pH	От 7 до 11

РАЗХОДНА НОРМА

0,180 кг – 0,200 кг / m²

ОПАКОВКА

Пластмасови кофи x 5 кг, 10 кг и 25 кг.

СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца от датата на производство в оригинални опаковки в добре затворени съдове в закрити и сухи складови помещения при температура от 5°C - 35 °C.

„МУЛТИИМПЕКС” ЕООД не гарантира за качеството на своите продукти при неспазване технологията и изискванията за полагане.

Препоръчваме изпълнителят да се съобразява с правилата за безопасна работа при извършване на строителни дейности!